

REDPRIME C

Akrylový impregnační a podkladní nátěr pod nátěrový systém Redcoat

1 | 2

POPIS A POUŽITÍ

Redprime C je vodou ředitelný podkladní nátěr na bázi akrylátových a styrenakrylátových disperzí pro napouštění savých podkladů před nanášením barev v systému ochranných nátěrů Redrock.

Redprime C je prostředek s vynikajícím penetračním účinkem a vysokou odolností proti působení vlhkosti a používá se pro impregnaci betonových a železobetonových konstrukcí, podlah, eternitových, betonových a pálených střešních krytin, střešních povlaků na bázi asfaltu a jiných stavebních materiálů.

Impregnace Redprime C je součástí systému ochrany a opravy betonu firmy Redrock podle EN 1504-2, oblast použití dle zásad 1.2 a 5.2.

VLASTNOSTI

- Výborně proniká do podkladu.
- Odolný vodě.
- Sjednocení savosti podkladu.
- Zvýšení pevnosti povrchových vrstev podkladu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Dále uvedené hodnoty platí pro minimální doporučené nanášené množství.

Hustota	1,015 kg/l
Barva	Mléčná, po zaschnutí bezbarvá
Obsah sušiny	40 - 44 %
Počet nátěrů	1 nebo 2 (dle savosti)
Spotřeba - směs:	0,15 - 0,25 kg/m ²
- koncentrát:	0,075 - 0,125 kg/m ²
Doba, po které je možno provést další nátěr (při 20 °C):	4 hodiny (když je na dotek suchý)

NÁVOD A ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Natíraný povrch musí být suchý, soudržný, zbavený volných částic, mechu, výkvětů a starých nesoudržných nátěrů, nesmí být kontaminován oleji, tuky a nátěry proti odpařování. Znečištěné povrchy omyjte tlakovou vodou.

V případě kaveren a hlubších nerovnosti povrch vyrovnejte sanačními maltami řady Permapatch.

Staré střešní krytiny zbavte mechu a lišejníků (nejlépe v kombinaci chemického postřiku a mechanického odstranění).

Aplikace:

Podkladní nátěr, impregnace Redprime C před použitím nařed'te vodou.

Poměr je vždy uveden i na etiketě obalu.

Naneste válečkem, štětcem nebo stříkáním tak, aby se vsákl do podkladu. V případě velmi savých podkladů nátěr opakujte.

Čištění

Z náčiní a zařízení lze odstranit Redprime C okamžitě po práci čistou vodou, po zaschnutí pouze mechanicky.

UPOZORNĚNÍ

Podkladní nátěr Redprime C se nenanáší, je-li teplota vzduchu, či podkladu nižší než + 5 °C. Nátěr se také nenanáší, očekává-li se do 24 hodin mráz. Dále se nátěr nenanáší za větrných podmínek, kdy by v nátěru mohly ulpět prachové částičky a očekáváme-li do 2 hodin (při teplotě 20 °C) resp. do 12 hodin (při teplotě 5 °C) déšť (relativní vlhkost až 80 %). Nátěry nelze aplikovat při vlhkosti převyšující 90 %.

SPOTŘEBA

Redprime C 0,075 - 0,125 kg/m²
(8 - 13,5 m²/kg) koncentrátu

Uvedené hodnoty jsou teoretické. V praxi budou v důsledku ztrát a rozdílnosti natíraných povrchů nižší (vyšší).

BALENÍ

Redprime C 10 kg PE kanystr

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Redprime C má skladovací lhůtu 12 měsíců. Materiál je třeba skladovat v původním, neotevřeném balení v suchu, mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně. Uchováváním za vysokých teplot či při vysoké vlhkosti se může skladovatelnost materiálu snížit. Redprime C je třeba chránit před mrazem.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Redprime C je nehořlavý.

Likvidace odpadů

Plastové obaly se likvidují jako ostatní odpad - kód 150102, zbytky barev a znečištěné obaly jako nebezpečný odpad - kód 080111.

Výroba podléhá integrovanému systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Důležité upozornění


V případě neshody technického listu a obalu platí vždy údaje na obalu výrobku. Na produkty firmy Redrock s.r.o. se vztahuje záruka na materiál a výrobu, jejich prodej se řídí obchodními podmínkami.

REDPRIME C

Akrylový impregnační a podkladní nátěr pod nátěrový systém Redcoat

2 | 2

Firma Redrock s.r.o. sice ubezpečuje, že veškeré rady, doporučení, specifikace nebo informace, které poskytuje, jsou správné a přesné, nicméně jelikož nemá přímou a stálou kontrolu nad tím, kde a jak se její produkty používají, nemůže převzít odpovědnost za používání svých produktů. Novým vydáním technického listu ztrácí staré platnost. **Verze 2/2/2022**

 1020
Redrock Construction s.r.o. Újezd 40/450 118 00 Praha 1 - Malá Strana
09 1020 - CPD - 010024670
EN 1504-2 Redprime C - Impregnace (I), dle zásad 1.2, 5.2
Odolnost v oděru: < 3000 mg Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5} Hloubka průniku: > 5 mm Nebezpečné látky ve shodě s 5.3